

L-70**КЛАССИФИКАЦИЯ**

AWS A5,23/A5,23M : EA1
 ISO 14171-A : S2 Mo

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Проволока с содержанием Mo 0,5% для сварки низколегированной стали с высокими требованиями к ударной вязкости при одно- или двухпроходной сварке

ОДОБРЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ

	ABS	TÜV	BV	DNV	GL	LRS	RINA	RMRS	PRS
761	X	X	X	X	X	X	X	X	X
780		X				X			X
8500	X				X			X	
860		X	X	X	X	X			
P230	X		X		X	X	X	X	
P223		X							

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПРОВОЛОКИ (%)

C	Mn	Si	Mo
0,1	0,9	0,10	0,5

ВИДЫ УПАКОВКИ

Диаметр (мм)	2,0	2,4	3,2	4,0	4,8
Ед-ца: Каркасная кассета B415, 25 кг	X	X	X	X	X
Каркасная кассета B415, 25 кг + VCI	X	X	X	X	X
Каркасная кассета B785, 100 кг			X	X	X
Бочка Speed Feed, 350 кг	X		X	X	
Бочка Speed Feed®, 400 кг			X	X	
Бочка Speed Feed®, 600 кг				X	
Бочка Accutrak®, 1000 кг	X	X	X	X	
Розетка для подъема краном, 1000 кг			X		

L-70 вер. EN 02

Насколько нам известно, все сведения в этой таблице были верны на момент печати. На сайте www.lincolnelectric.eu Вы сможете найти самую последнюю информацию. Также на нашем сайте доступны спецификации безопасности материалов (MSDS).